

Datenblatt SüBit® Color Standard 50/70

Nr.	Eigenschaften	Einheit	Sorte SüBit	Prüfung nach DIN EN
			Color Standard 50/70	
1	Nadelpenetration bei 25°C	0,1 mm	50-70	EN 1426
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	≥ 46	EN 1427
3	Brechpunkt nach Fraaß	°C	≤ -3	EN 12593
4	Dichte 25°C	g/cm ³	≥ 1,01 - 1,02	ISO 3838
5	Flammpunkt	°C	≥ 230	EN ISO 2592
6	Elastische Rückstellung bei 25°C [20cm / 30mm]	%	n.b.	EN 13398
7	Dynamische Viskosität bei 135°C	mm ² s ⁻¹	≥ 295	EN 12595
8	Maximal zulässige Lagertemperatur	°C	≤ 175	
9	Mischtemperatur	°C	150	

Stand: 01.07.2020