

Datenblatt SüBit® Color Heißflüssig 70/100



Nr.	Eigenschaften	Einheit	Sorte SüBit	Prüfung nach DIN EN
			Color Heißflüssig 70/100	
1	Nadelpenetration	0,1 mm	70-100	EN 1426
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	40-50	EN 1427
3	Brechpunkt nach Fraaß	°C	≤ -10	12593
4	Dichte bei 25°C	g/cm ³	~ 1,010	ISO3838
5	Flammpunkt	°C	≥ 230	ISO2592
6	Dynamische Viskosität bei 135°C	mm ² /s	150-250	EN13702-2
7	Maximal zulässige Lagertemperatur	°C	≤ 175	
8	Mischtemperatur	°C	150	

Stand: 01.07.2020