

Datenblatt SüBit® Color Heißflüssig PmB 70/100

Nr.	Eigenschaften	Einheit	Sorte SüBit	Prüfung nach DIN EN
			VR 35	
1	Nadelpenetration	0,1 mm	70-100	EN 1426
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	≥ 55	EN 1427
3	Brechpunkt nach Fraaß	°C	≤ -10	12593
4	Dichte bei 25°C	g/cm ³	≥ 1,02-1,03	ISO3838
5	Flammpunkt	°C	≥ 230	ISO2592
6	Elastische Rückstellung bei 25°C	%	≥ 70	13398
7	Dynamische Viskosität bei 160°C	mm ² /s	340	EN13702-2
8	Maximal zulässige Lagertemperatur	°C	≤ 175	
9	Mischtemperatur	°C	170	

Stand: 01.07.2020